

Metycore ist ein vernähter Sandwich-Komplex aus zwei Lagen Glasfasermatte und einem PP-Kern, der als Harzfließzone dient. Metycore findet Anwendung in geschlossenen Verfahren und überzeugt mit einer hohen Drapierbarkeit, einem ausgezeichneten Harzfluss und einer breiten Produktpalette.

Nettolaminatstärke in mm	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5							
METYSORE- 300M/180PP1/300M-127CM (Art.-Nr. 0240818)															
Durchlässigkeitsskala		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Glasfaser Gew %		24		19		16		14		12					
Spezifische Verstärkung		30		24		20		18		16					
METYSORE- 300M/250PP1/300M-127CM (Art.-Nr. 0240822)															
Durchlässigkeitsskala			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Glasfaser Gew %			19		16		14		12		11				
Spezifische Verstärkung			26		22		19		17		15				
METYSORE- 450M/180PP1/450M-127CM (Art.-Nr. 0240825)															
Durchlässigkeitsskala			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Glasfaser Gew %			27		23		20		18		16				
Spezifische Verstärkung			32		28		24		21		19				
METYSORE- 450M/250PP1/450M-127CM (Art.-Nr. 0240828)															
Durchlässigkeitsskala				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Glasfaser Gew %				23		20		18		16		14			
Spezifische Verstärkung				29		26		23		20		18			
METYSORE- 600M/180PP1/600M-127CM (Art.-Nr. 0240819)															
Durchlässigkeitsskala				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Glasfaser Gew %				30		26		23		21		19			
Spezifische Verstärkung				34		30		27		24		22			
METYSORE- 600M/250PP1/600M-127CM (Art.-Nr. 0240827)															
Durchlässigkeitsskala					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Glasfaser Gew %					26		23		21		19		17		
Spezifische Verstärkung					31		28		25		23		21		